

## Exigences et critères de triage pour bois lamellé-collé



Critères	Exigences		Remarques
	Qualité visible	Qualité non visible	
Noeuds adhérents	toléré	toléré	
Noeuds tombants et noeuds défauts	Ø < 20 mm sont tolérés Ø > 20 mm doivent être remplacés dans l'usine	toléré	Grandeur des noeuds selon DIN 4074
Poches de résine	Poches de résine jusqu'à une largeur de 5 mm sont tolérés	toléré	
Noeuds et défauts corrigés par des bouchons de différente forme et grandeur	toléré	pas nécessaire	
Noeuds et poches de résine corrigés par matériau de remplissage	toléré	pas nécessaire	
Infestation d'insectes	non toléré	Trous de ver jusqu'à 2 mm sont tolérés	
Canal médullaire	toléré	toléré	
Largeur du fendillement dû au retrait	jusqu'à 4 mm	sans limitation	
Décolorations	jusqu'à 10 % de la surface visible de tout l'élément de construction	sans limitation	
Défaut dû à la moisissure	non toléré	non toléré	
Encrassements	non toléré	toléré	
Ecart des aboutages	sans limitation	sans limitation	
Traitement de la surface	raboté et chanfreiné, défauts de rabotage jusqu'à une profondeur de 1 mm sont tolérés	raboté et chanfreiné, défauts de rabotage sont tolérés	sans chanfreins sur demande

\* Eugen Decker Holzindustrie KG \* Hochwaldstraße 31 \* D - 54497 Morbach \*  
 Tel.: 0049 - (0) 6533 / 73 - 0 \* Fax: 0049 - (0) 6533 / 73 - 111 \* [www.hochwald.com](http://www.hochwald.com) \*