

AEROSANA FLEECE

Vlies voor scheur- en naadoverbrugging



Technische gegevens

Stof		
Materiaal	PET	
Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		wit
Oppervlaktegewicht		63 g/m ²
Dikte		0,7 mm
Max. trekkracht lengte/dwars		90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Rek lengte/dwars		75 % / 90 %
Verwerkingstemperatuur		+5 °C tot +60 °C

Toepassing

AEROSANA FLEECE is een aanvullend product dat wordt gebruikt bij afdichtingsverf of -spray uit de AEROSANA VISCONN-serie. Het is geschikt om scheuren of naden van meer dan 3 mm breed (AEROSANA VISCONN) en van meer dan 20 mm breed (AEROSANA VISCONN FIBRE) betrouwbaar te overbruggen.

Leveringsvormen

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Gewicht	VE	Verpakking
1AR01715	4026639217158	25 m	150 mm	0,624 kg	1	90

Voordelen

- ✓ Maakt betrouwbaar lucht- en winddicht: getest met het AEROSANA VISCONN-systeem
- ✓ Eenvoudige verwerking: zeer goed aansluitend vliesmateriaal
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Ondergronden

Bij het toepassen van AEROSANA FLEECE mogen ondergronden kleine onregelmatigheden vertonen of van een structuur zijn voorzien. Voor een lucht- en winddichte uitvoering is het essentieel dat AEROSANA FLEECE daar waar het op de ondergrond ligt aan beide zijden met AEROSANA VISCONN of AEROSANA VISCONN FIBRE is besproeid. Raadpleeg de betreffende toepassingsaanbevelingen voor informatie over de ondergronden waarop AEROSANA VISCONN-producten kunnen worden gebruikt.

Getest op schadelijke stoffen conform



De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

