



### Technische gegevens

| Stof                                                                                |                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Bescherm- en afdekvlies                                                             | Polypropyleen             |                                  |
| Membraan                                                                            | Polypropyleen             |                                  |
| Eigenschap                                                                          | Normering                 | Waarde                           |
| Kleur                                                                               |                           | groen                            |
| Oppervlaktegewicht                                                                  | NBN EN 1849-2             | 130 g/m <sup>2</sup>             |
| Dikte                                                                               | NBN EN 1849-2             | 0,45 mm                          |
| Dampdiffusieweerstandsgetal $\mu$                                                   | NBN EN 1931               | 5.000                            |
| $\mu$ d-waarde                                                                      | NBN EN 1931               | 2,30 m                           |
| Brandgedrag                                                                         | NBN EN 13501-1            | E                                |
| UV- en volledig weerbestendig                                                       |                           | 3 maanden                        |
| Waterdichtheid bij naden met connect-verbindingen of bij verlijming met TESCON VANA | NBN EN 13859-1            | W1                               |
| Materiaalgarantie, gedeponeerd                                                      | ZVDH                      | ja                               |
| Waterdichtheid                                                                      | NBN EN 1928               | W1                               |
| Waterkolom                                                                          | NBN EN ISO 811            | > 2.500 mm                       |
| Luchtdichtheid                                                                      | NBN EN 12114              | uitgevoerd                       |
| Max. trekkracht lengte/dwars                                                        | NBN EN 12311-2            | 230 N/5 cm / 200 N/5 cm          |
| Rek lengte/dwars                                                                    | NBN EN 12311-2            | 90 % / 90 %                      |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars                                                    | NBN EN 12310-1            | 120 N / 115 N                    |
| Duurzaamheid na kunstmatige veroudering                                             | NBN EN 1296 / NBN EN 1931 | doorstaan                        |
| Temperatuurbestendigheid                                                            |                           | bestendig van -40 °C tot +100 °C |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt                                                         |                           | 0,04 W/(m·K)                     |
| CE-markering                                                                        | NBN EN 13984              | aanwezig                         |

### Toepassing

Geschikt als weerbestendige dampremmende en luchtdichte folie tussen beschot en isolatie op spanten in combinatie met alle isolatiematerialen in constructies met een dampopen buitenkant.

### Leveringsvormen

| Art.-nr. | GTIN          | Lengte | Breedte | Inhoud             | Gewicht | VE | Verpakking |
|----------|---------------|--------|---------|--------------------|---------|----|------------|
| 10098    | 4026639011947 | 50 m   | 1,5 m   | 75 m <sup>2</sup>  | 10 kg   | 1  | 20         |
| 1AR01687 | 4026639216878 | 50 m   | 3 m     | 150 m <sup>2</sup> | 20 kg   | 1  | 20         |

### Voordelen

- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°
- ✓ Waterafstotend en watervast, beloopbaar
- ✓ Werkt gelijktijdig als damprem- en luchtdichtingslaag
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima  
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35  
Email: [technical@isoproc.be](mailto:technical@isoproc.be)

#### MOLL

**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)



## Randvoorwaarden

pro clima DA dient met de bedrukte zijde naar de verwerker wijzend te worden aangebracht. Ze wordt strak en horizontaal (parallel aan de dakvoet) gelegd.

Het gewicht van het isolatiemateriaal moet door het beschot worden opgenomen.

Luchtdichte verlijmingen zijn alleen realiseerbaar op plooiervrij aangebrachte dampremmen. Als er sprake is van een relatief hoge luchtvochtigheid (bv tijdens de bouwfase) dan dient men permanent te ventileren om dit vocht te verdrijven. Af en toe ventileren is niet voldoende om grote hoeveelheden vocht af te voeren. Zo nodig plaatst men bouwdrogers.

Om de vorming van condensvocht te voorkomen, dient de inbouw van de isolatie meteen na de luchtdichte verlijming van DASATOP te worden uitgevoerd. Dit geldt met name bij werkzaamheden in de winter.

## Bevestiging

- ✓ De foliestroken moeten elkaar met min. 10 cm overlappen.
- ✓ Gebruik min. 10 mm brede en 8 mm lange bevestigingsklemmen om de foliestroken te bevestigen. De bevestigingsklemmen mogen alleen in het overlappende gedeelte worden gebruikt en moeten worden bedekt. De bevestigingsafstand mag max. 10 tot 15 cm bedragen.



De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitwijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima  
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35  
Email: [technical@isoproc.be](mailto:technical@isoproc.be)

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)

