# SOLITEX FRONTA WA connect

Gevelfolie geschikt voor gevelbetimmeringen met gesloten voeg, met geïntegreerde tape




## Technische gegevens

| | Stof |
|---|---|
| Bescherm- en afdekvlies | Polypropyleen-microvezel |
| Membraan | TEEE, monolithisch |
| Geïntegreerde tape | watervaste SOLID-lijm |

| Eigenschap | Normering | Waarde |
|---|---|---|
| Kleur | | zwart |
| Oppervlaktegewicht | NBN EN 1849-2 | 100 g/m² |
| Dikte | NBN EN 1849-2 | 0,45 mm |
| Dampdiffusieweerstandsgetal µ | NBN EN ISO 12572 | 110 |
| µd-waarde | NBN EN ISO 12572 | 0,05 m |
| Brandgedrag | NBN EN 13501-1 | E |
| UV- en volledig weerbestendig | | 3 maanden |
| Waterdichtheid bij naden met connect-verbindingen of bij verlijming met TESCON VANA | NBN EN 13859-1 | W1 |
| Materiaalgarantie, gedeponeerd | ZVDH | ja |
| Waterkolom | NBN EN ISO 811 | 10.000 mm |
| Waterdichtheid niet-/verouderd* | NBN EN 13859-2 | W1 / W1 |
| Max. trekkracht lengte/dwars | NBN EN 13859-2 (A) | 210 N/5 cm / 140 N/5 cm |
| Max. trekkracht lengte/dwars verouderd* | NBN EN 13859-2 (A) | 190 N/5 cm / 120 N/ 5 cm |
| Rek lengte/dwars | NBN EN 13859-2 (A) | 85 % / 85 % |
| Rek lengte/dwars verouderd* | NBN EN 13859-2 (A) | 70 % / 70 % |
| Doorscheurweerstand lengte/dwars | NBN EN 13859-2 (B) | 110 N / 140 N |
| *) Duurzaamheid na kunstmatige veroudering | NBN EN 1297 / NBN EN 1296 | doorstaan |
| Koudbuiggedrag | NBN EN 1109 | -40 °C |
| Temperatuurbestendigheid | | bestendig van -40 °C tot +100 °C |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt | | 0,04 W/(m·K) |
| CE-markering | NBN EN 13859-2 | aanwezig |

## Toepassing

Geschikt om gesloten gevels wind- en regendicht te maken. Wordt aangebracht op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

## Leveringsvormen

| Art.-nr. | GTIN | Lengte | Breedte | Inhoud | Gewicht | VE | Verpakking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16318 | 4026639163189 | 50 m | 1,5 m | 75 m² | 7,5 kg | 1 | 20 |

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

**MOLL**
**bauökologische Produkte GmbH**
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima®

## Voordelen

- ✔ Bijzonder robuust: sterke, 3-laagse structuur
- ✔ Houdt constructies droog door vochtactief functioneel membraan zonder poriën
- ✔ Eenvoudig te verwerken: hoge scheurvastheid rond spijkers
- ✔ Toepassing achter gevelbetimmering met gesloten voeg
- ✔ 3 maanden volledig weersbestendig
- ✔ Snelle en veilige verlijming door geïntegreerde connect-tape in de langsrichting van de baan

## Randvoorwaarden

SOLITEX FRONTA WA folie wordt strak en zonder doorhangen horizontaal gelegd.

Er mogen geen bevestigingen worden aangebracht in gebieden waar verzameld water wordt afgevoerd.

De folie kan achter gesloten gevels met een geventileerde luchtspouw van minstens 20 mm toegepast worden.

Bij bewoonde of andere objecten die speciale bescherming vereisen, dienen er tijdens de bouwfase aanvullende maatregelen te worden genomen (bijv. afdekken). Afdekken dient ook bij langdurige werkonderbrekingen te worden overwogen.

Materialgarantie hinterlegt beim ZVDH

CE
07
EN 13859-2

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

**MOLL**
**bauökologische Produkte GmbH**
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima®