fermacell™ voegenlijm greenline

VERSIE AUGUSTUS 2023





PRODUCT

De fermacell™ Voegenlijm greenline is een lijm op basis van een vochthardend polymeer waarvoor geen gevarenaanduiding vereist is. Tijdens het hardingsproces schuimt de lijm niet op en in uitgeharde toestand is de lijm taai-elastisch.

Logistieke gegevens		
	Voegenlijm in koker	Voegenlijm in worst
EAN	4007548014397	4007548018845
Artikelnummer	79224	79222
Aantal / pallet	48 dozen van 25 kokers	32 dozen van 20 worsten
Inhoud	310 ml	580 ml

TOEPASSING

Voor verbinding van fermacell® Gipsvezelplaten met rechte kant in wand- en plafondvlakken. Daarnaast ook voor verbinding van fermacell® Powerpanel H2O-platen met rechte kant in wand- en plafondvlakken in vochtbelastingsklasse 0 en A0 (volgens ZDB- informatieblad). Niet geschikt om voegen achteraf te vullen/lijmen.

© 2023 James Hardie Europe GmbH.
TM en ® zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH. All Rights Reserved.
Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met James Hardie Netherlands B.V.

James Hardie Netherlands B.V.
Tel.: +31(0)24 – 649 51 11
E-Mail: fermacell-nl@jameshardie.com
Adres: Loonse Waard 20, 6606 KG Wijchen

EIGENSCHAPPEN

Technische producteigenschappen	
Verbruik	ca. 20 ml/m voeg (d=10/12,5 mm)
Ondergrond- en omgevingstemperatuur	≥ +5 °C
Lijmtemperatuur	≥ +10 °C - ≤ +35 °C
Opslag	12 maanden, droog, koel en vorstvrij*
Consistentie	Pasteus
Kleur	Lichtgroen

* Bestand tegen kortstondige vorst tijdens transport of opslag

VERWERKING

Draag geschikte veiligheidshandschoenen tijdens de verwerking. Let op dat huid, ogen, werktuigen en kleding niet in contact komen met niet-uitgeharde fermacell™ Voegenlijm. Huid die met de lijm in contact komt, moet meteen met water en zeep worden gewassen. Vervuilde werktuigen moeten meteen met een universele verdunner worden gereinigd. Uitgeharde lijm kan alleen mechanisch worden verwijderd. Schadelijk voor de gezondheid: mag niet in handen van kinderen komen!

Aanpassing lijmtuit voor de juiste lijmdosering per plaatdikte.		
10 of 12,5 mm plaatdikte Originele lijmtuit zonder aanpassingen.	15 mm plaatdikte Aanpassing van de tuit volgens de afbeelding door de kam af te snijden.	18 mm plaatdikte Aanpassing van de tuit volgens de afbeelding voor een plaatdikte 15 mm en vervolgens een extra vergroting van de spuitopening door de tuit af te snijden op de aangeduide markering.
		

- Verwerkings- en omgevingstemperatuur ≥ 5 °C. Temperatuur van de lijm ≥ 10 °C.
- Fermacell™ Voegenlijm wordt in het midden van de rechte kant aan gebracht in de vorm van een platte rups.
- Binnen 10 minuten dient de volgende fermacell® Gipsvezelplaat tegen de reeds gemonteerde plaat gestoten en gemonteerd te worden. Lijmvoegbreedte max. 1 mm.
- Bij een kamertemperatuur van +15 °C tot 25 °C is de lijm na ca. 18 tot 36 uur uitgehard. Daarna kan de overtollige lijm worden afgestoken met het fermacell™ Lijmafsteekmes (of een stevig plamuurmes).
- De wand vervolgens afwerken met fermacell™ Voegengips bij de voegen en schroefgaten voor fermacell® Gipsvezelplaten en voor Powerpanelplaten gebruik je hiervoor de fermacell™ Powerpanel afwerkmortel.

© 2023 James Hardie Europe GmbH.
TM en ® zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH. All Rights Reserved.
Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met James Hardie Netherlands B.V.

James Hardie Netherlands B.V.
Tel.: +31(0)24 – 649 51 11
E-Mail: fermacell-nl@jameshardie.com
Adres: Loonse Waard 20, 6606 KG Wijchen

VERDERE OPMERKINGEN

- Bevat geen schadelijke stoffen en is emissiearm
- Vrij van isocyanaat, weekmakers, silicone en oplosmiddelen. Getest door het Eco-Institute Köln
- Makkelijk te verwerken – lijmt en voegt tegelijk
- Verbeterde speciale lijmtuit – voor de juiste hoeveelheid lijm, precies in het midden van de plaatkant
- Hoge voegsterkte – geen voegscheuren bij correcte verwerking, volle plaatsterkte zelf bij horizontale voegen zonder achtervulling
- Eenvoudige reiniging van materialen en gereedschappen

DISCLAIMER

Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktische ervaring. Dit document vervangt geen richtlijnen, normen, goedkeuringen en toepasselijke technische bladen.
In dit productblad zijn slechts enkele mogelijke invloeden tijdens verwerking en applicatie behandeld. Daarom adviseert James Hardie Netherlands altijd eerst een proefstukje te maken, voordat overgegaan wordt op de volledige verwerking.
Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel dit productblad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt James Hardie Netherlands BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in dit productblad zouden kunnen voorkomen.

© 2023 James Hardie Europe GmbH.
TM en ® zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH. All Rights Reserved.
Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met James Hardie Netherlands B.V.

James Hardie Netherlands B.V.
Tel.: +31(0)24 – 649 51 11
E-Mail: fermacell-nl@jameshardie.com
Adres: Loonse Waard 20, 6606 KG Wijchen