

fermacell™ Colle à joint

VERSION NOVEMBRE 2023



APPLICATION

Pour l'assemblage chant de Plaque fibres-gypse fermacell® et de Plaque Powerpanel H²O sur des murs ou des planchers. Ce produit ne convient pas pour le rebouchage des joints.

PROPRIÉTÉS

- Testé par l'Eco-Institut de Cologne
- Facile à poser
 - Colle et jointe simultanément
 - Mise en oeuvre parfaitement adaptée aux murs et plafonds
- Pointe de dosage spéciale permettant de poser la bonne quantité de colle exactement au centre du joint
- Haute résistance du joint
 - Aucune fissuration lors d'une mise en oeuvre dans les règles de l'art
 - Même les joints perpendiculaires à la plaque sans doublage obtiennent la même résistance que la plaque.

MISE EN OEUVRE

Appliquez un boudin de Colle à joint fermacell au milieu du chant de la plaque à l'aide de la pointe de dosage fournie. Ensuite, posez la deuxième plaque contre la plaque déjà montée puis fixez-la chant contre chant. La largeur du joint ne doit pas dépasser 1mm. À une température ambiante de 15° à 25°C, la colle durcit au bout de 18 à 36 heures environ. Passé ce délai, vous pouvez éliminer les surplus de colle durcis, p. ex. avec le Couteau à colle fermacell.

Pour finir, il convient de lisser les joints et les surfaces où sont enfoncées les fixations avec l'enduit pour joints, l'enduit de lissage ou l'Enduit de surfacage fermacell. La température du matériau et la température ambiante ne doivent pas être de +10°C au moins. La température du matériau et la température ambiante ne doivent pas être inférieures à +5°C. Veuillez également vous conformer au guide de pose correspondant. Consignes supplémentaires: Guide de pose fermacell (cliquez sur ce lien pour démarrer le téléchargement) ou sur le site www.fermacell.be

Passez la cartouche de 310 mm sur toute la longueur du chant de la plaque. Grâce à la pointe de dosage spéciale, vous pouvez appliquer avec précision la quantité de colle souhaitée sur les plaques de 10 et de 12,5 mm d'épaisseur. Pour les plaques de 15 et 18 mm d'épaisseur, entaillez la pointe de l'embout. La quantité de colle sortant de la cartouche sera d'autant plus importante.

Données caractéristiques du matériau	
Consommation	Env. 20 ml/mètre courant de joint (d=10/12,5 mm)
Température du matériau et température ambiante	≥ +5°C
Température de la colle	≥ +10°C
Temps de séchage	18 à 36 heures à une température de 15° à 25°C
Stockage	12 mois, au frais et à l'abri du gel*
Couleur	Beige

*Aucune détérioration de la Colle à joints fermacell en cas de brève exposition au gel durant le transport et le stockage

Indications pour les marchands		
	Cartouche	Gaine alu
Numéro d'article	79023	79029
EAN	4007548001687	4007548002042
Numéro du tarif douanier	39095090	39095090
Quantité unitaire	310 ml	580 ml
Quantité/ carton	25 cartouches	20 pièces
Quantité/ palette	48 cartons	33 cartons
Poids/ palette	740 kg env.	645 kg env.

DISCLAIMER

Nos recommandations sont fondées sur des tests approfondis et une expérience pratique. Ce document ne remplace pas les directives, normes, homologations et fiches techniques applicables. Cette fiche produit ne couvre que certaines influences possibles lors du traitement et de l'application. C'est pourquoi C'est pourquoi Fermacell recommande toujours de réaliser d'abord une pièce d'essai, avant de procéder à la traitement complet. Aucun droit ne peut être dérivé de cette fiche produit. Bien que cette fiche produit ait été préparée avec l'aide de James Hardie Netherlands BV, elle ne peut être considérée comme une garantie. James Hardie Netherlands B.V. n'accepte aucune responsabilité pour d'éventuels dommages résultant d'erreurs de quelque nature que ce soit. découlant d'éventuelles erreurs, de quelque nature que ce soit, qui pourraient apparaître dans cette fiche produit.