

Lijmmortel

DEFINITIE

IsoHemp lijmmortel geschikt voor het onderling verlijmen van de IsoHemp hennepblokken. Bruikbaar binnen en buiten.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Let erop dat de blokken droog, stofvrij en in goede staat zijn.

TOEPASSING

IsoHemp hennepblokken worden uitsluitend handmatig verwerkt.

- Lijmmortel mengen met water (7 tot 8 liter water / zak van 25 kg)
- Aanbrengen in een laag ca. 3 mm dikte
- Een lijmkam of een speciale lijmtroffel gebruiken
- De lijmmortel kan zonder rusttijd worden toegepast

Bekijk de installatiehandleiding voor een volledig overzicht van de installatietechniek.

TECHNISCHE KENMERKEN

TECHNISCHE KENMERKEN	WAARDE	EENHEID
Bulkdichtheid	1400	kg/m ³
Mengen	7-8	l/zak
Gebruikstijd	1	uur
Droogtijd	36	uur

SAMENSTELLING

Natuurlijk gips	20%
Luchtkalk	22%
Zand	58%

BEARING

Bewaar ze op een vlakke ondergrond, uit de regen en op een luchtige plaats. Maximal duur : 6 maanden vanaf de productiedatum.

BEHANDELING EN OPSLAG

VERPAKKING	WAARDE	EENHEID
Afmetingen van een pallet	120 x 100 x 85	cm
Maximale gewicht van een pallet	1000	kg
Aantal zakken per pallet	40	zakken/pallet
Gewicht van zakken	25	kg
Opslag	Droog en vrij van vocht	
Bewaring	6 maanden vanaf de productiedatum	

VERBRUIK

Verbruik voor 3 mm dunne verbindingen met de speciale lijmkaatschap.

DIKTE	HOEEELHEID	EENHEID
Blok van 7,5cm	2,8	kg/m ²
Blok van 9cm	3,4	kg/m ²
Blok van 12cm	4,5	kg/m ²
Blok van 15cm	5,6	kg/m ²
Blok van 20cm	7,5	kg/m ²
Blok van 25cm	9,4	kg/m ²
Blok van 30cm, blok P en blok U	2,8	kg/m ²
Blok van 36cm, blok P en blok U	6,8	kg/m ²

VOORZORGMAATREGELEN

De temperatuur moet tijdens de installatie tussen 5 en 30°C liggen.
Geen regen – Geen vorst.

Update juli 2023

U kan onze meest recente bestanden vinden op www.iso hemp.com

IsoHemp S.A./NV

Rue Georges Cosse 1
5380 Fernelmont
Belgique

IsoHemp Frankrijk

13 avenue de l'Europe
10300 Sainte-Savine
Frankrijk