

WoodCream Softener

WoodCream partner voor kleureffecten en onderhoudsoplossingen

WoodCream Softener is een kant-en-klaar product waarmee de kleurintensiteit van de WoodCream-kleuren verminderd kan worden en een transparanter of vergrijsd effect gecreëerd kan worden. WoodCream Softener is het ideale onderhoudsproduct voor het onderhouden van oppervlakken die behandeld werden met WoodCream.

PRODUCTINFORMATIE

› Specifieke kenmerken

- 0% VOC
- Reduceert de kleurkracht zonder de viscositeit te veranderen
- Verlengt de droogtijd
 - Gemakkelijker om mee te werken in warme omstandigheden (verkleint het risico op overlappingsen)
- Gemakkelijker smeerbaar op ruwe en zuigende ondergronden
- Vermindert de laagopbouw als WoodCream in 2 lagen wordt gebruikt
- WoodCream wordt een ideaal onderhoudsproduct door toevoeging van WoodCream Softener

› Technische kenmerken

- Kleur: opaak
- Geur: lichte ammoniak
- Fysische toestand: vloeibaar
- Dichtheid: 927 g / L
- pH: 9,35
- Oplosbaarheid: oplosbaar in water



› Kleuren op Den



DIRTY GREY #1



TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

Kleuren getoond op den. De kleuren worden slechts ter referentie getoond en zijn niet bindend.

› Verpakking



Flesje 100 ml



Fles 1L



Jerrycan 5L

› Stockage

Het product kan gedurende 24 maanden worden gestockeerd in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

TOEPASSINGSINFORMATIE

> Gebruiksaanwijzing

> On-site toepassing

> Voorbereiding

- Omgevingstemperatuur: 10°C – 30°C
- Ondergrondstemperatuur: 10°C – 30°C
- Verwerkingstemperatuur: 10°C – 30°C

> Gebruiksaanwijzing

Manueel

A. Een vergrijsd/transparant effect creëren op nieuw hout

STAP 1. Bereid het oppervlak voor om het gewenste resultaat te bereiken (geschaafd, geschuurd met staalborstel...).

STAP 2. Verwijder schuurstof van het oppervlak en wrijf droog.

STAP 3. Roer WoodCream goed door en verdun het met WoodCream Softener om een transparanter effect te creëren (verhouding: max. 1:1).

STAP 3A. Om een vergrijsd effect te creëren:

STAP 3B. Dit effect kan alleen worden bereikt met een kleur uit de WoodCream Grey Collection. Roer WoodCream goed door en verdun het met WoodCream Softener (verhouding: max. 1:1).

STAP 4. Breng voorzichtig en gelijkmatig aan op het verticale oppervlak met een blokborstel geschikt voor watergedragen producten, in de richting van het hout. Werk in zones van 3 tot 4 planken in de richting van de houtvezel. We raden aan om nat in nat te werken. Verdeel het product in één keer met de applicatieborstel.

B. Bij renovatie/opfrissing van WoodCream

STAP 1. Reinig het oppervlak met water onder lage druk en een zachte borstel; schuren is niet nodig.

STAP 2. Roer WoodCream goed door en verdun met WoodCream Softener in een verhouding van 9 eenheden WoodCream op 1 eenheid WoodCream Softener. Deze verhouding kan je aanpassen tot max. 1 eenheid WoodCream op 1 eenheid WoodCream Softener om het gewenste resultaat te bereiken.

STAP 3. Breng voorzichtig en gelijkmatig aan op het verticale oppervlak met een blokborstel geschikt voor watergedragen producten, in de richting van het hout. Werk in zones van 3 tot 4 planken in de richting van de houtvezel. We raden aan om nat in nat te werken. Verdeel het product in één keer met de applicatieborstel.

› Onderhoudsinstructies

Onderhoudsinstructies

In het algemeen raden we een jaarlijkse visuele controle aan net na het winterseizoen.

Controleer de aanwezigheid van de volgende drie punten:

- a. Vuil en groene aanslag; reinigen met water onder lage druk en een zachte borstel
- b. Vervagen van kleuren
- c. Afnemend pareleffect

Indien nodig (i.v.m. punt b./c.), een onderhoudslaag aanbrengen volgens de onderhoudsinstructies. De frequentie van onderhoud is afhankelijk van de weersomstandigheden:

- Bij normale weersomstandigheden: elke 5 jaar
- Bij extreme weersomstandigheden: elke 3 jaar
- In ideale omstandigheden kan dit aanzienlijk langer duren: tot 10 jaar

Normale klimaten: wanneer de kleur vervaagt, breng dan een onderhoudslaag WoodCream met WoodCream Softener aan in een verhouding van 9 eenheden WoodCream op 1 eenheid WoodCream Softener tot max. 1 eenheid WoodCream op 1 eenheid WoodCream Softener om het gewenste resultaat te bereiken. Raadpleeg de technische fiche voor meer informatie.

Frequentie volgens blootstelling, geografische situatie, oriëntatie van het behandelde hout t.o.v. de zon, houtsoort en gewenste kleur. Waterkant, kust, drasland en moerasland ... vereist soms meer onderhoud.

STAP 1. Het hout dient gereinigd te worden met een mengsel van 10% Exterior Wood Cleaner en water. Reinig het oppervlak na gebruik van Exterior Wood Cleaner met water onder lage druk en een zachte borstel; schuren is niet nodig. Raadpleeg voor gebruik de technische fiche.

STAP 2. Roer WoodCream goed en verdun met WoodCream Softener in een verhouding van 9 eenheden WoodCream op 1 eenheid WoodCream Softener tot max. 1 eenheid WoodCream op 1 eenheid WoodCream Softener om het gewenste resultaat te bereiken.

STAP 3. Breng het voorzichtig en gelijkmatig aan op het verticale oppervlak met een blokborstel geschikt voor watergedragen producten, in de richting van het hout. Werk in zones van 3 tot 4 planken in de richting van de houtvezel. Het is het beste om nat in nat te werken. Verdeel het product in één keer met de applicatieborstel.

› Tips & Tricks

- Vermijd direct zonlicht op het oppervlak.
- Bij hoge temperaturen (> 30 °C) of wanneer er geen schaduw is, adviseren we WoodCream te verdunnen met WoodCream Softener om het product gemakkelijker aan te brengen en minder snel te laten drogen.
- Op ruwe en zeer absorberende houten oppervlakken raden we aan om WoodCream te verdunnen met WoodCream Softener zodat je WoodCream gemakkelijk op het oppervlak kunt aanbrengen. Voor een meer dekkend effect kan je een tweede laag aanbrengen.








WAARSCHUWING

WoodCream Softener moet altijd worden gebruikt in combinatie met WoodCream. WoodCream Softener is niet een op zichzelf staand product.

Bij het toevoegen van WoodCream Softener vermindert de UV-resistentie van het product. Hierdoor kunnen vroegtijdige verkleuren optreden. Dit verkleuringseffect is afhankelijk van de hoeveelheid toegevoegde WoodCream Softener.

› Gereedschap



› Gerelateerde producten



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Datum TDS: 03/10/2024. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com