

Technische gegevens 14 mm drielaags parket



SvedlocPro 

Drielaags parket 14 mm - Technische gegevens

PRODUCTBESCHRIJVING

Berg & Berg drielaags kant-en-klaar parket, geolied of gevernist.

VERKLARING

Eiken, essen, beuken, rood eiken, grenen, sparren, berken, elzen (Zweden), KUF-lijm (Noorwegen), harsoplossing van plantaardige oliecomponenten (Denemarken), UV-uithardende acrylvernis (Zweden), vulmiddel.

TOPLAAG

Gezaagde lamellen ca. 3,8 mm (min. 3,6).

TUSSENLAAG

Lamellen van fijnkorrelig grenenhout uit Noord-Zweden, staande jaarringen (kwartiers gezaagd) voor optimale maatvastheid. SvedlocPro-profiel, aan de uiteinden in massief berken of elzen.

ONDERLAAG

2 mm sparrenfineer (Zweden).

BOVENVLAK

- **XS** · Kanteparket
Toplamellen 250-450 mm lang en ca. 10mm breed (min. 3 mm aan de rand)
- **XS Plus** · Kanteparket
Toplamellen 250-450 mm lang en ca. 23mm breed (min. 10 mm aan de rand)
- **L** · Driestrooksparket
Toplamellen 250-450mm lang en ca. 66mm breed
- **XXL** · Volbrede planken
Toplaag uit één stuk

HOUTVOCHTIGHEID

7% ± 1% op basis van het ovengewicht (EN 13489).

AFMETINGEN

Lengte*	2390 mm
Breedte	198 mm
Dikte	14 mm
m ² / pak	2,84 m ²
m ² / pallet	113,6 m ²
Kg / m ²	7,4 kg/m ²

* Voor XS, XS Plus en XXL kan tot 1/3 van de toplaag in vaste lengtes van 800, 1.200 en 1.600 mm zijn.

AANEENSLUITING PRECISIE

Nauwkeurige SvedlocPro-verbinding. Hoogteafwijking max. 0,2 mm tussen de randen van de aansluitende planken (volgens EN 13489).

WARMTEGELEIDING

Ongeveer 0,15 W/(mK).

GELUIDSISOLATIEWAARDE

19 – 20 dB bij gebruik van conventionele contactgeluidsisolatie, bijvoorbeeld PE-schuimmat met een dikte van 2 mm. De waarde verwijst naar de geluidsverlaging.

HARDHEID (Brinell)

- Es 4,2
- Beuk 3,7
- Eik 3,8
- Den 1,9
- Rode eik 4,0

VERLIJMING

De lagen worden verlijmd met Dynea-lijm. Deze speciale lijm draagt aanzienlijk bij aan de hoge kwaliteitsstandaard.

BRANDKLASSE

Volvlakse verlijming: C_{fl}-s1
Zwevende plaatsing: D_{fl}-s1

Drielaags parket 14 mm - Technische gegevens

VERNIS

Vijf lagen oplosmiddelvrije acrylvernis die bij uitharding geen formaldehyde afgeeft (emissieniveau = E0). Levenslange ondersteuning van Bona. Indien nodig kan de vernislaag worden hernomen.

Glansgraad van de vernis bij 60° hoek:

- matte vernis 8-10%
- extra matte vernis 4-6%.

Lichtbestendigheid

(24 uur met Uv-licht in laboratorium, waarde 1 – 5,5 = geen effect, d.w.z. maximale waarde)

Es 4	Beuk 4	Eik 4
Den 1	Rode eik 4	

Chemische weerstand

Test met de meest voorkomende chemicaliën, behalve ammoniak. (Waarde 1-5. 5 = geen effect, d.w.z. maximale waarde.)

Gedestilleerd water 5		
Ethanol 5	Olijfolie 5	Aceton 5
Melk 5	Koffie 5	Rode wijn 5
Huishoudreiniger 5	Zwarte thee 5	

Krasbestendigheid

Stridsman-test Klasse SC3

Slijtvastheid

Taber Abraser-test met zand niveau 6 volgens SIS 923509. (1 [kleinste] – 8 [hoogste]).

Antislipniveaus

Getest volgens Duitse normen

- Leer tegen hout: zeer veilig (komt overeen met R9)
- Rubber/kunststof tegen hout: veilig (komt overeen met R9)

GEOLIED OPPERVLAKE

Faxe High Solid olie met bijzonder hoog vastestofgehalte (ca. 95%), naturel of wit, zuurstofhardend. Plantaardige oorsprong, diffusie-open. Meerdere lagen, luchtgedroogd en gepolijst oppervlak. Onderhoudsinstructies voor alle producten op: www.berg-berg.com.

WOONBIOLOGIE

Berg & Berg drielaags kant-en-klaar parket geolied in de houtsoorten eik, es, rode eik, esdoorn, beuk en gerookte eik is Natureplus gecertificeerd nummer 0209-0311-018-1.

GOEDKEURING BOUWTOEZICHT

Emissiegetest bouwproduct volgens de principes van DIBt nummer Z-156.607-877. Monitoring door ECO Instituut Keulen.

ECOLOGISCHE DUURZAAMHEID

Producten gemarkeerd met het FSC-label worden geleverd volgens de FSC-criteria. Deze zijn bedoeld om consumenten met zekerheid te laten kiezen voor producten afkomstig uit verantwoord beheerde bossen. De licentiecode van Berg & Berg is FSC-C030473.

