

Données techniques 14 mm parquet trois plis



SvedlocPro 

Parquet trois plis 14 mm - Données techniques

DESCRIPTION DU PRODUIT

Parquet préfini Berg & Berg 3 plis, huilé ou vernis.

DÉCLARATION

Chêne, frêne, hêtre, chêne rouge, pin, épicéa, bouleau, aulne (Suède), colle KUF (Norvège), solution de résine à base de composants d'huile végétale (Danemark), vernis acrylique durcissant aux UV (Suède), mastic.

COUCHE SUPÉRIEURE

Lames sciées environ 3,8 mm (min. 3,6)

COUCHE INTERMÉDIAIRE

Lattes en pin à grain fin du nord de la Suède, sciage sur quartier pour une stabilité dimensionnelle optimale. Profil SvedlocPro, aux extrémités en bouleau ou aulne massif.

COUCHE DE BASE

Placage épicéa 2 mm (Suède).

SURFACE

- **XS** · Parquet sur chants
Lattes de 250 à 450 mm de long et environ 10 mm de large (min. 3 mm au bord)
- **XS Plus** · Parquet sur chants
Lattes de 250 à 450 mm de long et environ 23 mm de large (min. 10 mm au bord)
- **L** · Parquet 3 frises
Frises de 250 à 450 mm de long et environ 66 mm de large
- **XXL** · Lames pleine largeur
Couche de couverture en une seule pièce

HUMIDITÉ DU BOIS

7% ± 1% sur la base du poids séché au four (EN 13489).

DIMENSIONS

Longueur*	2390 mm
Largeur	198 mm
Épaisseur	14 mm
m ² / paquet	2,84 m ²
m ² / palette	113,6 m ²
Kg / m ²	7,4 kg/m ²

* Pour XS, XS Plus et XXL, jusqu'à 1/3 de la couche supérieure peut être en longueurs fixes de 800, 1.200 et 1.600 mm.

PRÉCISION DE CONNEXION

Raccordement précis SvedlocPro.
Décalage en hauteur maximum de 0,2 mm entre les lames adjointes (selon EN 13489).

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Environ 0,15 W/(mK).

VALEUR D'ISOLATION ACOUSTIQUE

19 – 20 dB en cas d'une isolation contre les bruits d'impact conventionnelle, par exemple un tapis en mousse PE d'une épaisseur de 2 mm. La valeur fait référence au résultat descendant du bruit.

DURETÉ (Brinell)

- Frêne 4,2
- Hêtre 3,7
- Chêne 3,8
- Pin 1,9
- Chêne rouge 4,0

COLLAGE

Les couches sont collées entre elles avec de la colle Dynea. Cette colle spéciale contribue de manière significative au niveau de qualité élevé.

CLASSE RÉSISTANCE AU FEU

Collage en plein	C _{fi} -s1
Pose flottante	D _{fi} -s1

Parquet trois plis 14 mm - Données techniques

VERNISSAGE

Cinq couches de vernis acrylique sans solvant qui n'émet pas de formaldéhyde une fois durci (niveau d'émission = E0). Soutien à vie de Bona. Le vernis peut être renouvelé si nécessaire.

Niveau de brillance du vernis à l'angle de réflexion de 60° :

- Vernis mat 8-10%
- Vernis extra mat 4-6%

Résistance à la lumière

(24 heures avec lumière UV en laboratoire, valeur 1 - 5,5 = aucun effet, c'est-à-dire valeur maximale)

Frêne 4	Hêtre 4	Chêne 4
Pin 1	Chêne rouge 4	

Résistance chimique

Testée avec les produits chimiques les plus courants, à l'exception de l'ammoniac. (Valeur 1-5, 5 = aucun effet, c'est-à-dire valeur maximale.)

Eau distillée 5	Huile d'olive 5
Éthanol 5	Thé noir 5
Lait 5	Café 5
Produits d'entretien ménager 5	Vin rouge 5

Résistance à la rayure

Test Stridsman classe SC3

Résistance à l'abrasion

Test Taber Abraser avec sable niveau 6 selon SIS 923509. (1 [le plus bas] – 8 [le plus élevé]).

Niveaux de résistance au glissement -

Testés selon les normes allemandes

- Cuir contre bois : très sécuritaire (correspond à R9)
- Caoutchouc/plastique contre bois : sécuritaire (équivalent R9)

SURFACE D'HUILE

Huile Faxé High Solid à teneur en matières solides particulièrement élevée (environ 95 %), naturelle ou blanche, durcissant à l'oxygène. A base de composants d'huile végétale, ouverte à la diffusion. Application multiple, séchage à l'air et surface polie. Instructions d'entretien pour tous les produits sur : www.berg-berg.com.

BIOLOGIE DU LOGEMENT

Le parquet Berg & Berg préfini à trois couches, huilé dans les essences de bois chêne, frêne, chêne rouge, érable sycomore, hêtre et chêne fumé est certifié Natureplus sous le numéro 0209-0311-018-1.

APPROBATION DU SUPERVISEUR DU BÂTIMENT

Produit de construction testé en termes d'émissions selon les principes du numéro DIBt Z-156.607-877. Suivi par l'ECO-Institut Köln.

LA DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

Les produits marqués FSC sont livrés conformément aux critères FSC. Ceux-ci visent à permettre aux consommateurs des décisions sûres concernant des produits issus de forêts gérées de manière responsable. Le code de licence Berg & Berg est FSC-C030473.

