

UV Stop

Transparent ou softwood

UV Stop est un pré-traitement pour la protection UV permettant une action en profondeur à base d'eau. Le produit permet au bois de jaunir beaucoup plus lentement. On observe un meilleur effet sur les bois qui ont tendance à jaunir fortement (par ex. sapin, érable, frêne, etc.). UV Stop peut être combiné avec Oil Plus 2C et Hybrid Wood Protector.

UV Stop renforce la lignine du bois et protège ainsi le bois des dommages dus à la photooxydation.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques techniques

- Etat physique (20 °C) : liquide
- Viscosité faible (< 50mPa.s à 15°C, Brookfield RVT)
- PH : 6-8 (à 20°C)
- Poids spécifique : 1,025 kg/L
- Sans COV (0%)

› Conditionnement



› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

01. Appliquer uniquement sur du bois non traité. Si une ancienne couche de protection est encore présente, il faut d'abord l'enlever complètement.

02. Nettoyer la surface avec le Cleaner.

03. Appliquer le UV Stop à l'aide d'un pistolet pulvérisateur, d'un pinceau, d'un rouleau de peinture ou d'un chiffon.

04. Attendre que la surface soit sèche.

05. Appliquer ensuite Oil Plus 2C ou Hybrid Wood Protector.

› Rendement

La consommation du UV Stop peut varier selon les paramètres suivants :

1. La densité du bois : plus le bois est dense, plus la consommation est élevée.
2. Taux d'humidité : le bois doit être sec.
3. Température ambiante comprise entre 15 °C et 27 °C, humidité relative inférieure à 80%. Ne pas appliquer en plein soleil, ni sous de très forte température.
4. La préparation du bois : la qualité du ponçage, brossage ou rabotage pourra faire varier la consommation.

UV Stop – bois neuf :

- **Bois exotique et dur** : 1L = ± 20-35 m² (± 30-50 g/m²)
- **Bois résineux et tendre** : 1L = ± 15-20 m² (± 50-60 g/m²)

Consommation : Le bois doit être complètement saturé de UV Stop. Ne pas dépasser les quantités spécifiées.

** Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.*

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur **www.rubiomonocoat.com**

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

Date TDS: 24/01/2025. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  **FACON**

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com