Technisch informatieblad

STEICO*multi fill*

Blijvend elastische voegkit



Blijvend elastische voegkit voor binnen- en buitentoepassingen

- Vrij van isocyanaat, oplosmiddelen en siliconen
- Verwerkbaar vanaf +5 °C, temperatuurbestendig van -40 tot +100 °C
- Blijvend elastisch en tegelijkertijd drukbestendig
- UV-bestendig en overpleisterbaar
- Nat-in-nat aan te brengen, hardt snel uit, hoge hechting op diverse ondergronden

Toepassingsgebied



- Voegvulmiddel voor voegbreedtes tot max. 6 mm
- Reparatielijm (verlijmen van houtvezelisolatie en passtukken)
- Bevestiging van STEICO*fix / fix 2.0* buitenshuis als tweede wateraf-voerende laag onder vensterbanken

Technische gegevens

Rendement	35-25/25-10/10-6 m
Voegbreedte	2-3 / 3-5 / 5-6 mm
Temperatuurbestendigheid	-40 / +100 °C
Verwerkingstemperatuur min	+5 °C
Kleur	bruinbeige
Consistentie	middelviscositeit, pasteus
Densiteit	1,50 g/cm³
Uitharding 24h (20°C, 50% r.F.)	4 mm
Breukrek (ISO 37)	370 %
Breuksterkte (ISO 37)	2,5 MPa
Verkleuring	geen

Leveringsvormen

Levering	Grootte [ml]	Aantal/Pak. [St.]
Kokers	310	12

Gewicht en verpakking

Grootte [ml]	Gew./St. [kg]	Gew./Pak. [kg]	Verp./Pak. Papier/Kart. (ca.) [kg]
310	0,5	6,50	0,20

STEICO*multi fill*

Blijvend elastische voegkit

Opmerkingen

Opslag

- Koel en droog bewaren bij een temperatuur van +15 tot +25 °C
- Beschermen tegen hitte, kou en UV-straling
- Minimaal 12 maanden houdbaar

Afvalverwerking

- Uitgeharde materiaalresten afvoeren volgens Eural-code 17 09 04 (gemengd bouw- en sloopafval)

Verwerkingsmateriaal

- Verwerkbaar met een gangbaar kitpistool

Arbeidsveiligheid en gezondheid

- Raadpleeg ook de aanvullende informatie in het veiligheidsinformatieblad

Verwerking

- Breng STEICO*multi fill* aan op één zijde van het droge, vetvrije en stofvrije te verlijmen oppervlak.
- Goede hechting op verfsystemen, metalen, glas, keramiek, niet-poreuze ondergronden in het algemeen en verschillende kunststoffen.
- Hoewel in de praktijk ook zonder hechtprimer goede resultaten worden bereikt, wordt het gebruik van STEICO*multi primer* op beton aanbevolen.
- Bij ongelijkmatige of verschillende ondergronden moeten de te behalen hechtingswaarden echter eerst door middel van een proef worden bepaald.
- De huidvormingstijd is aanzienlijk korter bij hoge luchtvochtigheid of na het besproeien van de lijm met water.
- Geschikt voor het verlijmen van stootvoegen in ETICS-buitenpeistersystemen

Certificaten en kwaliteitsmanagement

Legenda

Afkortingen:

Pal. Pallet
Gew. Gewicht
Verp. Verpakking
Kart. Karton
St. Stuks

EUR Europe

STEICO*multi fill*

Blijvend elastische voegkit

Disclaimer

Verantwoordelijk voor de inhoud

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Web www.steico.com

E-mail info@steico.com

Versie: 1

Datum: 2026-09-21

Informatie over aansprakelijkheid

De inhoud van dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De geldende normen en voorschriften kunnen echter veranderen. STEICO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actuele status van de vermelde normen en voorschriften. Controleer altijd of aan de normen en voorschriften wordt voldaan en of onze producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing en breng, indien nodig, de vereiste aanpassingen aan bij de uitvoering.

STEICO aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de volledigheid, juistheid of kwaliteit van de informatie, verstrekt door derden.

Regionale geldigheid: EUR

De meest recente versie van dit document is van toepassing. Deze versie vindt u op:

http://www.steico.com/tds_steicomulti_fill_eur_nl